АЗОВСИНТЕЗ
ХІМІЧНА СИРОВИНА

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ (CoA)

Версія 1.0 · 24.02.2026

Партія: 20260224 135 010

Перевірити онлайн

ВИРОБНИК

PetroChina Company Limited (бренд Kunlun)
16 Andelu, Dongcheng District, Beijing 100011, Китай
Тел.: +86 531 6383 6099
http://www.petrochina.com.cn

ІМПОРТЕР / ПОСТАЧАЛЬНИК

ТОВ «Азовсинтез Україна»
м. Київ, вул. Ґарета Джонса, 11/2, Україна
ЄДРПОУ: 44810557
Тел.: +380 (95) 332-70-70
sales@azovsintez.ua
https://azovsintez.ua

Церезин

Марка: 80A (мікрокристалічний віск) · НД: Стандарт NB/SH/T 0013-2019, марка 80A (PetroChina Kunlun) · кристалізація та густина — за специфікацією виробника · Пакування: 25 кг · Обсяг партії: 760 т

Дата виготовлення: 24.02.2026

ПОКАЗНИК	НОРМА ЗА НД	МЕТОД	ФАКТ	✓
Зовнішній вигляд	плити, від білого до світло-жовтого	візуально	плити, від білого до світло-жовтого	●
Температура краплепадіння	77–82 °C	ASTM D-127 / GB/T 8026	79,8 °C	●
Температура кристалізації	не менше 30 °C	ASTM D-938	—	●
Колір (за GB/T 6540)	не більше 1,0	ASTM D-1500 / GB/T 6540	0,5	●
Пенетрація (100 г, 25 °C)	не більше 30 (0,1 мм)	GB/T 4985	29 (0,1 мм)	●
Вміст олії	не більше 3,0%	ASTM D-721 / SH/T 0638	2,37%	●
Кінематична в’язкість (100 °C)	не менше 10,0 мм²/с	ASTM D-445 / GB/T 265	15,95 мм²/с	●
Густина (15 °C)	не менше 0,79 г/см³	ASTM D-4052	—	●
Сума н-алканів C60 і нижче	за звітом	NB/SH/T 0013 (дод. A)	12,48%	●
Сума ізо-/циклоалканів C60 і нижче	за звітом	NB/SH/T 0013 (дод. A)	87,52%	●
Водорозчинні кислоти та луги	відсутні	NB/SH/T 0407	відсутні	●

✓ **ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ**

Партія відповідає вимогам нормативного документа та придатна до використання. Показники якості наведені на підставі сертифіката аналізу виробника для зазначеної партії.